

Rapporto di Prova n. 1456

NUMERO REGISTRO CAMPIONI: 1.456

Brescia, 21/05/2015

N° PRENOTAZIONE CAMPIONE: 1.456/2015/Brescia

CAMPIONE DI: RIFIUTI

Rifiuti

RICHIEDENTE: ARPA - UO APC Varese

PRELEVATORE: ARPA - UO APC Varese

Dipartimento di Varese

Via dei Campigli, 5 VARESE

PRELEVAMENTO:

Data prelevamento: 13/03/15

Numero verbale di prelevamento: 74/ol/2015

Ditta: C & C srl

Identificativo punto prelievo: MPS copolimero da recupero

Comune di: ALBAVILLA - CO

Metodo di Campionamento: Modalità definita da UO/Ente prelevatore

Data accettazione: 18/03/2015

Data inizio prove: 17/04/2015

Data fine prove: 20/05/15

RISULTATI DELLE PROVE

Parametro	Metodo di prova	Unità di misura	Valore	Limite di legge
ANALISI SUL CAMPIONE TAL QUALE	-	-	-	-
Aspetto	-	Nessuna	Materiale costituito da frammenti di plastica	-
Colore	-	Nessuna	policromo, prevalentemente e nero	-
Odore	-	Nessuna	leggermente maleodorante	-
Residuo secco a 40°C -	MT.BS.014	%	98,7	-
Residuo secco a 105°C -	MT.BS.014	%	98,6	-
Residuo secco a 550 °C -	MT.BS.014	%	29,1	-
pH (sul tal quale)	potenziometria	pH	5,0	-
Cadmio	EPA 3051A + EPA 6010C	mg/Kg (iq)	< 0,5	-
Piombo	EPA 3051A + EPA 6010C	mg/Kg (iq)	21	-
Potassio	EPA 3051A + EPA 6010C	mg/Kg (iq)	< 100	-

Nota tecnica: Granulometria:

Frazione >10mm :	1,9%
Frazione >6,3mm e <10mm:	59%
Frazione >5mm e <6,3mm:	25%
Frazione >4mm e <5mm:	9,3%
Frazione >2mm e <4mm:	0,4%
Frazione >1mm e <2mm:	5,0%

AVVERTENZE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Gli Analisti